

Projekt: Stadt Kleve, Minoritenplatz
hier: Untersuchung von Asphaltproben

Parameter	Probe	KB 1	KB 2	KB 3
	Feststoffanalyse Σ Polycyclen (US-EPA) davon: Benzo(a)pyren	4,68 0,04	0,42 < 0,01	1,78 0,05
	mg/kg mg/kg			